Ficha técnica del producto

Imprimación para suelos de madera

PALL-X 320

Imprimación al agua de 1 componente para rodillo y espátula

ADECUADO PARA:

- Parquet lijado y suelos de madera
- Parquet sobre calefacción por suelo radiante

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Aspecto uniforme
- bajo realce de color
- Minimiza el encolado lateral
- Cumple con TRGS 617

DATOS TÉCNICOS:

Envase:	envase de plástico
Tamaño del envase:	5 l
Vida útil:	mín. 12 meses
Consumo:	aprox. 100 ml/m² (1 pasada de rodillo) aprox. 60 ml/m² (2 aplicaciones con espátula)
Cobertura:	aprox. 10 m²/l (rodillo) aprox. 17 m²/l (espátula)
Temperatura de trabajo:	entre 18 – 25 ºC y humedad relativa de entre 35 – 65 %
Capas adicionales:	después de aprox. 2 horas* (rodillo) después de aprox. 1 hora* (espátula)

*A 20 ºC y humedad relativa de 50 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a imprimar debe estar limpia, seca, libre de contaminación y lijada según las reglas reconocidas de la técnica.

APLICACIÓN:

1. El envase debe estar a la temperatura ambiente recomendada (20°C) y agitarse bien antes de su uso. A continuación, vierta el contenido en un PALLMANN LACQUER BUCKET limpio.
2. Aplicar una capa de PALL-X 320 de forma uniforme y generosa sobre el soporte utilizando el APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM. Si la imprimación se va a aplicar con llana, aplicar al menos 2 capas en sentido transversal, evitando marcas de llana y salientes.
3. La superficie imprimada se puede barnizar después de aprox. 2 horas si se aplica con rodillo, aprox. 1 hora si se aplica con llana.
4. La imprimación debe sellarse en un plazo de 24 horas.
5. Limpie las herramientas con agua después de cada uso.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
ES | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +34 664 572 714 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

NOTAS IMPORTANTES:

- La temperatura óptima es de 18 a 25 °C y una humedad relativa entre 35 % y 65 %. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo acortan.
- Muchas maderas exóticas como la teca, el ipé lapacho, el roble ahumado o el wengué, así como las coníferas, contienen ingredientes (p. ej., inhibidores, resinas o depósitos minerales) que pueden provocar retrasos importantes en el secado, alteraciones de la humectación o cambios de color. Debido a la variedad y las propiedades completamente diferentes de estas maderas, consultar siempre su idoneidad y llevar a cabo una prueba preliminar.
- Recomendado en especies de madera europeas de color claro disponibles en el mercado.
- El envase original puede almacenarse en un lugar seco durante al menos 12 meses. Proteger de las heladas y no exponer a temperaturas superiores a 40°C.
- Cierre bien los envases abiertos y utilice el contenido rápidamente.
- No aplique más de 2 capas de sellado en un día.
- La imprimación no debe lijarse
- Son aplicables y deben observarse, entre otras, las siguientes normas y hojas informativas: DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentos de madera».

PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EL AMBIENTE:

Imprimación de base acuosa, con un contenido en disolventes inferior al 5%. Adecuado como material sustitutivo de materiales con alto contenido en disolventes utilizados para el tratamiento de superficies de parquet. Se recomienda el uso de crema barrera y la ventilación de la zona de trabajo. Una vez curado, tiene un olor neutro y no presenta ningún riesgo fisiológico o ecológico.

ELIMINACIÓN:

Siempre que sea posible, recoja los residuos del producto y reutilícelos. No lo introduzca en desagües, cursos de agua o vertederos. Los contenedores de vacíos y sin goteo son reciclables. Los contenedores con residuos líquidos son residuos especiales, aquellos con residuos mezclados y endurecidos son residuos de construcción. Los residuos líquidos recolectados son Residuos Especiales.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie. La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net. | 02.2025