Ficha técnica del producto

Emplaste premium

PALL-X FILLER

Emplaste al agua con refuerzo de fibra con muy buena capacidad de relleno

ADECUADO PARA:

- suelos de parquet y madera lijados
- pavimento de madera RE
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Secado muy rápido
- Muy buena adherencia para juntas de hasta aprox. 3 mm
- Muy buena estabilidad en la junta de parquet, no merma
- Alta solidez del color
- Muy claramente visible sobre la superficie del parquet; para no dejar manchas al pulir
- No emboza la lija
- Con refuerzo de fibra
- Adecuado para todos los tipos de madera disponibles comercialmente

DATOS TÉCNICOS:

Envase:	envase de plástico
Tamaño del envase:	5 l
Vida útil:	mín. 12 meses
Consumo por capa:	aprox. 60 - 120 ml/m² (dependiendo del tamaño de junta)
Cobertura:	aprox. 8 - 16 m²/l (dependiendo del tamaño de junta)
Temperatura de trabajo:	entre 18 – 25 °C y humedad relativa de entre 35 – 65 %
Listo para el lijado:	después de aprox. 30 - 45 minutos* dependiendo del tamaño de la junta

*A 20 °C y humedad relativa de 50 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a emplastecer debe estar limpia, seca, libre de impurezas y lijada de acuerdo a las reglas establecidas de lijado. El emplastecido se realiza después del lijado medio y antes del lijado fino.

APLICACIÓN:

1. El recipiente debe encontrarse a la temperatura ambiente recomendada (20 °C) y agitarse bien antes de su uso.
2. Mezclar PALL-X FILLER con polvo de lijado fino (grano 100) del tipo de madera que se va a emplastecer sobre el sustrato hasta obtener una pasta que pueda aplicarse con llana.
3. Rellenar completamente todo el suelo de parquet con la PALLMANN TROWEL (espátula) inoxidable.
4. Después de un tiempo de secado de aprox. 30 - 45 minutos, la superficie emplastecida puede lijarse.
5. Inmediatamente después, llevar a cabo los restantes pasos de lijado.
6. Después de usarlas limpiar las herramientas con agua.

GEV-EMICODE EC1 very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
ES | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +34 664 572 714 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

NOTAS IMPORTANTES:

- Condiciones de trabajo óptimas a 18 - 25 °C, humedad relativa más de 35 % y por debajo del 65 %. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo acortan.
- Muchas maderas exóticas como la teca, el ipé lapacho, el roble ahumado o el wengué, así como las coníferas, contienen ingredientes (p. ej., inhibidores, resinas o depósitos minerales) que pueden provocar retrasos importantes en el secado, alteraciones de la humectación o cambios de color. Debido a la variedad y las propiedades completamente diferentes de estas maderas, consultar siempre su idoneidad y llevar a cabo una prueba preliminar.
- El envase original puede almacenarse en un lugar seco durante al menos 12 meses. Proteger de las heladas y no exponer a temperaturas superiores a 40°C.
- Sellar herméticamente los recipientes abiertos y utilizar el contenido lo más rápido posible.
- En caso de suelos antiguos existentes, suelos suspendidos y suelos de parquet sobre una capa de viguetas o bien de construcciones con clavos, la cementación debe considerarse exhaustivamente ya que el cemento puede volver a romperse (al menos parcialmente).
- Entre otros, aplican y deben observarse los siguientes estándares y publicaciones: DIN 18356 «Trabajar con parquet y pavimento de madera».

ELIMINACIÓN:

Siempre que sea posible, recoja los residuos del producto y reutilícelos. No lo introduzca en desagües, cursos de agua o vertederos. Los contenedores de vacíos y sin goteo son reciclables. Los contenedores con residuos líquidos son residuos especiales, aquellos con residuos mezclados y endurecidos son residuos de construcción. Los residuos líquidos recolectados son Residuos Especiales.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie. La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net. | 08.2023