PALLMANN®

Probador de colores

PALL-X 333 COLOR TESTER

Concentrado de color sin disolventes para colorear suelos de parquet en combinación con PALL-X 333

DESCRIPCIÓN:

Muestra de color líquida para todos los colores de la PALLMANN COLOR COLLECTION. Con la práctica botella de prueba, la pintura puede aplicarse sobre una muestra de madera o una superficie de prueba sin mucho esfuerzo. El PALL-X 333 COLOR TESTER respalda la selección del color y brinda además la seguridad de que el color seleccionado en combinación con la madera seleccionada da como resultado la apariencia de superficie deseada. Atención: ¡No es recauchutable debido a la falta del componente endurecedor!

ÁREA DE APLICACIÓN:

Combinación de aceites líquidos, adecuados para realzar el color natural de los suelos/suelos de madera dura europeos estándar antes de la aplicación de PALL-X 98, PALL-X 96 POWER, PALL-X ZERO 2K o MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

ADECUADO PARA:

- suelos de parquet y madera lijados y cementados
- parquet con sistemas de calefacción por suelo radiante

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Apariencia de madera que puede ajustarse individualmente con pigmentos de color

DATOS TÉCNICOS:

Envase:	envase de plástico
Tamaño del envase:	0,1 l
Vida útil:	mín. 24 meses
Color:	24 colores
Consumo por capa:	aprox. 25 – 50 ml/m²
Temperatura de trabajo:	Entre 18 – 25 ºC y humedad relativa de entre 35 – 65 %
Vida útil del bote:	aprox. 1 hora*
Otras aplicaciones:	En principio, después de 24 horas* con PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL 96 POWER o PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

*A 20 ºC y humedad relativa de 50 %

El consumo y el tiempo de secado pueden variar de acuerdo con la absorbencia y la condición de la superficie de la madera o del parquet que será impregnado.

PRECAUCIÓN:

El usuario debe crear una zona de muestra con una estructura (incluido el aceite o el sellador) y un proceso de trabajo idénticos, etc., en el suelo de parqué que se va a tratar, con el fin de presentarla al cliente para que apruebe el tono de color y el aspecto.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
ES | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +34 664 572 714 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie que se va a imprimar debe estar rellena, limpia, seca, libre de suciedad y lijada según las reglas reconocidas de la técnica.

Además, después del último paso de lijado -inmediatamente antes de la imprimación de la superficie-, toda la superficie debe limpiarse una vez con agua clara.

El resultado son las siguientes ventajas decisivas:

- La acentuación o coloración se hace más intensa y uniforme.
- La imprimación puede penetrar mejor.
- La superficie de la madera, que puede haber quedado compactada por el lijado fino, se «abre» de nuevo.
- Las marcas de lijado se reducen al mínimo.
- La superficie de la madera parece más homogénea.
- Se eliminan los componentes de la madera.
- Se evita la transpiración de las juntas.

Instrucción de trabajo:

1. Limpie toda la superficie del parquet con un paño de algodón empapado en agua y escurrido o con la Mopa PALLMANN. Atención: las zonas que no se humedezcan aparecerán más tarde de color más claro.
2. Cantidad de agua: ¡máximo 30 g de agua/m²!
3. Cantidad óptima de agua aprox. 10 - 20 g de agua/m².
4. Después de que la superficie se haya secado completamente - aprox. 30 - 60 minutos - se puede aplicar PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE.

APLICACIÓN:

1. Todos los recipientes deben encontrarse a la temperatura ambiente recomendada (20 °C) y agitarse bien antes de su uso.
2. Trasvasar PALL-X 333 con PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE a un recipiente separado y mezclar, luego agregar el componente endurecedor y mezclar a fondo.
3. Aplicar uniformemente sobre el sustrato con la PALLMANN TROWEL (Espátula).
4. Trabaje por secciones: no más de 30 m².
5. Elimine el exceso con PALLMANN CLEANING PAD BEIGE a más tardar 10 minutos después de la aplicación con llana.
6. Después de aprox. 20 minutos, la superficie debe pulirse de nuevo con el PALLMANN CLEANING PAD WHITE para conseguir un aspecto homogéneo de la superficie.
7. Debido al diferente comportamiento de absorción de los tipos de madera y parquet, se puede realizar una segunda aplicación al día siguiente. En principio, son necesarias tantas aplicaciones de aceite como requiera la madera para su saturación.
8. Pulir toda la superficie con un paño de algodón normal.
9. Limpie las herramientas después de su uso con UZIN CLEAN BOX (paños de limpieza).
10. Recubrimiento: después de 24 horas* con PALL-X 98, PALL-X 96 POWER, PALL-X ZERO 2K o MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Al repasar con MAGIC OIL 2K ORIGINAL, aplicar el aceite con moderación (aprox. 15 ml/m²) y frotar inmediatamente con el PALLMANN CLEANING PAD WHITE y pulir. No debe quedar ningún exceso en la superficie.*

*A 20 ºC y humedad relativa de 50 %

El polvo abrasivo de los sistemas de secado por oxígeno produce inflamación. ¡Riesgo de incendio! Después de terminar los trabajos de lijado, el polvo de lijado resultante debe ser amortiguado con agua y debe eliminarse en contenedores de metal muy bien cerrados.

El contacto del producto con almohadillas o materiales textiles produce un riesgo de combustión espontánea. Por lo tanto, humedezca las telas, almohadillas, etc. con agua y elimine en recipientes metálicos herméticamente cerrados.

NOTAS IMPORTANTES:

- La temperatura óptima es de 18 a 25 °C y una humedad relativa entre 35 % y 65 %. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo acortan.
- Muchas maderas exóticas como la teca, el ipé lapacho, el roble ahumado o el wengué, así como las coníferas, contienen ingredientes (p. ej., inhibidores, resinas o depósitos minerales) que pueden provocar retrasos importantes en el secado, alteraciones de la humectación o cambios de color. Debido a la variedad y las propiedades completamente diferentes de estas maderas, consultar siempre su idoneidad y llevar a cabo una prueba preliminar.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie. La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net. | 01.2026

- El envase original puede almacenarse en un lugar seco durante al menos 24 meses. Proteger de las heladas y no exponer a temperaturas superiores a 40°C.
- Una vez añadido el endurecedor, el recipiente ya no debe cerrarse herméticamente, ¡peligro de reventón!
- Recomendamos obtener asesoramiento técnico de aplicación para las planchas que no estén libres de juntas y/o biseladas.
- En el caso de los pavimentos de madera, el consumo puede aumentar considerablemente (aprox. 140 ml/m²), por lo que siempre debe preverse un tiempo de secado de al menos 72 horas antes de seguir trabajando con pavimentos de madera/parquet de grano final.
- Para suelos de parquet estructurados, aplique/esparza el aceite de forma selectiva e inmediatamente después extiéndalo fina y uniformemente con el estropajo limpiador PALLMANN BEIGE. Utilice el estropajo PALLMANN BLANCO para absorber o pulir el exceso. No debe quedar material sobrante en la superficie del parquet.
- Para grandes superficies, recomendamos que todos los envases y concentrados de color se replanten primero en un recipiente y luego se mezclen con el componente endurecedor para evitar ligeras variaciones de color relacionadas con los lotes.
- Las superficies de parquet aceitado de color son únicas. Las ligeras irregularidades de color son aceptables y a menudo inevitables.
- Por lo general, los aceites tienden a amarillear (amarilleamiento oscuro) cuando se exponen a la luz.
- También son aplicables y se recomienda tener en cuenta las siguientes normas y hojas informativas: DIN 18356 «Trabajos en parquet y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos en revestimientos de suelos».

PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EL AMBIENTE:

Sin disolventes. No inflamable, pero tenga en cuenta el riesgo de combustión espontánea (véase «Nota importante»). Durante la aplicación, se recomienda utilizar una crema protectora para la piel y ventilar bien los espacios de trabajo.

ELIMINACIÓN:

Siempre que sea posible, recoja los residuos del producto y reutilícelos. No lo introduzca en desagües, cursos de agua o vertederos. Los contenedores de vacíos y sin goteo son reciclables. Los contenedores con residuos líquidos son residuos especiales, aquellos con residuos mezclados y endurecidos son residuos de construcción. Los residuos líquidos recolectados son Residuos Especiales.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie. La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net. | 01.2026